

## Armarock B50



**CÓDIGO ADUANEIRO:** 6815 9900  
**COMPONENTES:** Monocomponente  
**APARÊNCIA:** Rede  
**CORES DISPONÍVEIS:** Preto  
**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Rolo 50 m<sup>2</sup>

### SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Paredes mistas - Paredes com tijolos furados - Paredes de pedra - Pedras naturais e porfídios - Rebocos e argamassas de cal e cimento


### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicação manual


### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS


 Adequado ao contacto com água potável

 Conservação ilimitada

 Material 100% eco-compatível

 Comprimento: 50 m

 Largura: 1 m

 Não inflamável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Módulo elástico rede (urdidura) **55 GPa**

Alongamento de ruptura longitudinal **4 %**

Módulo de elasticidade rede (trama) **55 GPa**

Dimensão da malha **25 x 25 mm**

Resistência à tração da trama **50 kN/m**

Peso unitário **220 g/m<sup>2</sup>**

Resistência à tração de dobra **50 kN/m**



## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

