

## Consilex Barrier-A

Hidrorrepelente de silicone em emulsão aquosa, para barreiras químicas



Solução de resinas especiais de silicone modificadas, dispersas em água, hidrófilas na fase aplicativa, hidrófugas e hidrorrepelentes após reação com dióxido de carbono atmosférico.

**CÓDIGO ADUANEIRO:** 3824 9970

**COMPONENTES:** Monocomponente

**APARÊNCIA:** Líquido

**CORES DISPONÍVEIS:** Transparente

**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Galão 10 l - Galão 25 l - Galão 5 l

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Formação, mediante injeção, de barreiras químicas horizontais para parar a ascensão capilar na reabilitação de edifícios e paredes húmidas; tratamento hidrorrepelente e consolidante de materiais de construção porosos, ligeiramente alcalinos: tijolos, telhas, terracota e cerâmicas brutas, etc.

### SUPORTES PERMITIDOS

Tijolos - Tufo - Paredes mistas - Paredes de pedra

### PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Remover o reboco pré-existente, apenas se necessário, até pelo menos um metro acima da linha de humidade evidente. Traçar uma linha paralela na calçada externa ou na pavimentação interna, a distância de cerca 10-15 cm das mesmas. Na linha traçada, preparar pontos de perfuração a 12 cm de distância um do outro. A inclinação dos furos será de cerca 20° para baixo. A profundidade dos furos será de cerca 4/5 da espessura da parede ou da sua espessura. A ponta do berbequim a utilizar deverá ter um diâmetro de 18-20 mm. Completados os furos, deverá ser necessariamente eliminada a poeira produzida pela perfuração.

### MODO DE USO

É possível diluir o produto com água desmineralizada ou de dureza inferior a 35°F até um máximo de 15-20% (aconselha-se o uso possivelmente sem diluição). Proceder, com o produto puro ou com a solução obtida, a execução das injeções a baixa pressão mediante bomba airless (manual ou elétrica), diretamente nos furos preparados na alvenaria. Os consumos podem variar em função das características da parede ou da sua espessura. A título de exemplo, para uma parede de 50 cm de espessura, o consumo indicativo da solução aquosa ficará compreendido entre 17 e 20 l/m. Consilex Barrier-A requer uma adequada e a mais possível prolongada troca com a atmosfera para a transformação hidrófila-hidrófoba: programar um tempo de espera adequado antes de vedar os furos de injeção e revestir as alvenarias. É aconselhável realizar a barreira química com Consilex Barrier-A em canteiro recém-iniciado e fechar os furos de injeção alguns dias antes de desmontá-lo. Aplicação em suportes porosos, com pH não superior a 8. Proteger as superfícies de vidro e alumínio do contacto com o produto.




## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Injeção - Nebulização airless a baixa pressão


## LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Água


## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS


 Conservação: 12 meses

 Peso específico: 1.02 kg/dm<sup>3</sup>

 Utilizar usando luvas protetoras

 Não inflamável

 Sem solventes

 Utilizar usando óculos protetores

## CONSUMO

De 3,5 a 4,0 litros de Consilex Barrier-A para cada metro linear de parede com espessura de 10 cm. Calcular o consumo proporcionalmente à espessura da parede a ser saneada.

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico

## GALERIA DE FOTOS



## CONTEÚDOS ADICIONAIS



## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, acesse ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, acesse ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

