

Elastocap-D

Fixador específico para o encapsulamento temporário de placas de amianto



Látex fixador, penetrante, consolidante, de tipo reativo flexibilizante, a base de copolímeros estireno butadieno em emulsão aquosa, adicionado com pigmentos inorgânicos de cor vermelha, para melhorar a visualização das superfícies tratadas.

CÓDIGO ADUANEIRO: 3209 1000

COMPONENTES: Monocomponente

APARÊNCIA: Líquido

CORES DISPONÍVEIS: Vermelho

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Garrafa com pulverizador 1 kg - Galão 10 kg - Galão 25 kg

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

A adequabilidade técnica científica de Elastocap-D, como produto de capsulação temporário para o tratamento de placas de cimento amianto, destinadas à remoção do tipo "D", nos termos do D.M. 20/08/99, ponto 4, apêndice 1, foi certificada junto ao laboratório ANALYSIS de Pescantina (VR). (Relatório de ensaio n° 3234/2005)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Encapsulamento temporário do amianto nas operações de desinstalar e remover coberturas.

SUPORTES PERMITIDOS

Fibrocimento

MODO DE USO

Misturar o produto antes do uso. Elastocap-D, deve ser aplicado mediante nebulização com dispositivos airless a baixa pressão. A aplicação deverá envolver ambas as faces de cada placa. A remoção das placas dos dispositivos de fixação (ganchos, parafusos, pregos, etc.) deverá ser efetuada com extrema atenção para não danificar as placas. Após a desinstalação, as placas, manuseadas com cuidado para evitar quedas e/ou quebras, deverão ser colocadas no chão com adequados meio de elevação e, em seguida, cuidadosamente empilhadas e paletizadas. Para evitar a dispersão das fibras de amianto, eventualmente liberadas durante as operações de deslocamento e sobreposição, deverá ser providenciada uma nova aplicação de Elastocap-D. As operações acima descritas, assim como a posterior embalagem hermética das placas, deverão ser feitas com escrupuloso respeito às normativas e leis vigentes, que prescrevem também os procedimentos e os meios de proteção individual para os operadores. Não respirar os vapores e os aerossóis produzidos. Usar uma máscara de proteção das vias respiratórias. Evitar o contacto com os olhos e a epiderme. Os resíduos da remoção das placas de cimento-amianto, oportunamente encapsuladas, devem ser realizados somente pelos específicos centros de eliminação. Misturar o produto antes do uso. Eventuais diluições, quando necessárias, devem ser feitas com água limpa.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Nebulização airless a baixa pressão - Pincel - Rolo


LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS


 Conservação: 12 meses

 Peso específico: 1.25 kg/dm³

 Sem solventes

 Não inflamável

 Resistentes aos raios UV

 Temperatura de uso: +5 / +35 °C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a 20°C

Endurecimento ao toque a 20°C 2 h

CONSUMO

Cerca de 0,30 kg de Elastocap-D para cada metro quadrado de superfície a ser tratada.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico

GALERIA DE FOTOS



Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **08-07-2021**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
<https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda>

Total de páginas deste documento: 3

CONTEÚDOS ADICIONAIS



AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

