

## Protech Flex Primer



**CÓDIGO ADUANEIRO:** 3907 3000  
**COMPONENTES:** Bicomponente  
**APARÊNCIA:** Líquido + Líquido  
**CORES DISPONÍVEIS:** Transparente  
**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Frasco 0.125 kg [A] - Frasco 0.125 kg [B] - Kit: 1 Frasco 0.125 kg [A] + 1 Frasco 0.125 kg [B]

### SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Azulejos e pisos - Betonilhas de substrato

### MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pincel

### LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Água


### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS


 Conservação: 12 meses


 Peso específico: 1.06 ± 0.05 kg/l


**A:B** Relação de mistura: 1:1 \_

 Temperatura de uso: +10 / +35 °C

 Não inflamável

 Pot-life: 90 min

 Sem solventes

 Utilizar usando luvas protetoras

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a 20°C  
Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

a 20°C  
Endurecimento ao toque a 20°C **12 h**

Resíduo seco **50 %**

Sem poeira a 20°C **2 h**

EN 1542  
Adesão por tração direta **> 1 N/mm<sup>2</sup>**

FORD ASTM D 1200  
Viscosidade **15 ± 2 s**

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

## GALERIA DE FOTOS



## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

