


Protech - SC



CÓDIGO ADUANEIRO: 3209 1000
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Líquido denso
CORES DISPONÍVEIS: Transparente / Neutro / Azichem - acrílico
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Balde 14 l

SUPORTES PERMITIDOS

Betão






MÉTODOS DE APLICAÇÃO





Pincel - Rolo

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

-  Conservação: 12 meses
-  Diâmetro máximo agregado: 50 µm
-  Peso específico: 1.26 kg/dm³
-  Temperatura de uso: + 5 / + 30 °C
-  Utilizar usando óculos protetores

-  Consumos: 0.3 kg/m²
-  Não inflamável
-  Sem solventes
-  Utilizar usando luvas protetoras



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a 20° C
Intervalo de sobreaplicação a 20°C **2 h**

Endurecimento profundo a 20°C **8 h**

UNI EN 1062-3
0.012

Sem poeira a 20°C **2 h**

UNI EN 1542

0.7 MPa

UNI EN ISO 2811-1:2011

1.556 kg/dm³

UNI EN ISO 3251:2008

10.95 g/l

Sd UNI EN ISO 7783-2

Grau de transmissão de vapor de água **0.1959 m**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

