

Rastelo



CÓDIGO ADUANEIRO: 3824 5090

COMPONENTES: Bicomponente

APARÊNCIA: Pó + Líquido

CORES DISPONÍVEIS: Branco

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Saco 12.5 kg [A] - Galão 2.5 kg [B] - Kit: 1 Saco 12.5 kg [A] + 1 Galão 2.5 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Argamassas cimentícias de cal e mistas - Plástico - Azulejos e pisos - Rebocos e argamassas de cal e cal-cimento

MÉTODOS DE APLICAÇÃO


Espátula


LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

 Conservação: 12 meses


 Pot-life: 45 - 60 min

 Sem solventes

 Utilizar usando luvas protetoras

 Peso específico: 1.40 kg/l

A:B Relação de mistura: 100:20 _

 Temperatura de uso: +10 / +30 °C

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN 1015-11

Resistência à flexão > **5 N/mm²**

Endurecimento ao toque a 20°C **4-6 h**

EN 1015-12

Adesão ao suporte > **1 N/mm²**

EN 1015-18

Absorção capilar < **2**

EN 1745

Condutividade térmica **0.47 W/mK**

EN 13501-1

Reação ao fogo **classe F**

EN 1015-19

Permeabilidade ao vapor de água < **15 μ**

Intervalo de sobreaplicação a 20°C **6-8 h**

Resíduo seco **100 %**

Temperatura de exercício **-20 / +90 °C**

EN 1015-11

Resistência à compressão > **15 N/mm²**

Endurecimento completo a 20°C **28 dia**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

