

Repar Tix SFR

Argamassa estrutural tixotrópica, encolhimento compensado, fibro-reforçada



Argamassa cimentícia estrutural, tixotrópica, de alto desempenho, reforçada com fibras com uma mistura de microfibras metálicas (comprimento = 6 mm, diâmetro = 0,22 mm) e microfibras sintéticas resistentes aos alcalinos, utilizada na restauração e espessamento de estruturas de concreto armado e em alvenaria, mesmo em ambientes de exposição severa (marinho, industrial, ciclicamente seco e úmido).

CÓDIGO ADUANEIRO: 3824 5090

COMPONENTES: Monocomponente

APARÊNCIA: Pó

CORES DISPONÍVEIS: Cinza

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS



CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Repar Tix SFR é constituída por cimentos especiais, microsilicatos, agentes antiencolhimento, aditivos específicos e agregados selecionados; com elevado desempenho em termos de adesão, aderência, resistências mecânicas, impermeabilidade intrínseca, estabilidade dimensional e durabilidade global. Repar Tix SFR é adicionado por um mix de fibras de metal amorfo de 30 mm ($\geq 0.9\%$ in peso) e fibras sintéticas multifilamento de 6 mm ($\geq 0.08\%$ em peso).

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Restaurações, reparações e consolidações, mesmo de espessuras e dimensões consideráveis, em estruturas de betão armado e alvenaria. Reparação e reconstrução da cobertura de betão em obras em betão armado fortemente degradado, mesmo em ambientes particularmente exigentes e fortemente estressados (marítimo, industrial, instalações de depuração, tubos hidráulicos). Consolidação estrutural confiável e durável de estruturas rodoviárias (pontes, viadutos, túneis, etc.). Capuzes de reforço em estruturas de parede abobadada. Reforços e regulagens sísmicas em combinação com malhas estruturais em fibra de vidro da linha ARMAGLASS, conectores em fibra de vidro Armaglass Connector, barras helicoidais em Helix Steel AISI 304 de aço inoxidável.

SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos - Betão - Argamassas cimentícias de cal e mistas - Pré-fabricados - Paredes mistas



PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca". É sempre necessário um adequado rugosidade das superfícies por escarificação, jato de areia, etc. para obter os valores máximos de adesão ao suporte. Os valores ótimos são obtidos com a hidro-escarificação de alta pressão. Desnudar os ferros em oxidação disruptiva ou profundamente oxidados, removendo a ferrugem dos ferros expostos (por jato de areia ou escovas abrasivas).

MODO DE USO

Introduzir no misturador cerca de 2/3 da água de amassadura, adicionar Repar Tix SFR e a água restante; continuar a misturar até obter uma massa homogênea e sem grumos. A água de amassadura deve ser cerca de 20-22% do peso do saco. Ao concluir a mistura esperar alguns minutos antes de aplicar. Aplicar, mediante chapisco ou com o auxílio de máquinas de reboco e/ou máquinas de concreto projetado, a quantidade de produto adequada às específicas exigências de canteiro.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO


Colher de pedreiro - Máquina de betão projetado - Máquina de rebocar - Espátula - Espátula


LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Água


CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS


 Conservação: 12 meses


 Diâmetro máximo agregado: 1.5 mm


 Espessura mínima recomendada: 8 mm


 Não inflamável

 Temperatura de uso: +5 / +35 °C

 Consumos: 1.9 kg/dm³

 Espessura máxima recomendada: 50 mm

 Misturar com água: 20-22 %

 Pot-life: 60 min

 Utilizar usando luvas protetoras



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNI EN 12190

Resistência à compressão aos 1 dia $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 12190

Resistência à compressão aos 28 dias $\geq 70 \text{ N/mm}^2$

Resistência à tração longitudinal 3.8 N/mm^2

UNI EN 13036-4

Resistência ao deslizamento 56.0 mm

fR1 média_ resistência residual média após rachadura (0,5 mm) EN 14651 3.1 MPa

UNI EN 1015-12

Adesão ao suporte 2 MPa

UNI EN 13057

Absorção capilar $0.48 \text{ kg} \cdot \text{h}^{0.5}/\text{m}^2$

ASTM D 5887

Coefficiente de permeabilidade 10^{-12} m/s

EN 13501-1

Reação ao fogo **A1**

UNI EN 12190

Resistência à compressão aos 7 dias $\geq 50 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 196/1

Resistência à flexão aos 28 dias $\geq 9.5 \text{ N/mm}^2$

UNI EN 13295

Resistência à carbonatação 0.5 mm

Resistência ao limite de proporcionalidade (valor médio) EN 14651 **4.7 MPa**

fR3 média_ resistência residual média após rachadura (2,5 mm) EN 14651 **1.6 MPa**

Classe de resistência EN 14651 **3a**

UNI EN 13687-1

Determinação da compatibilidade térmica **2.4 mPa**

UNI EN 1015-17

Conteúdo de cloretos **<0.01 %**

EN 13142

Módulo elástico estático **24000 N/mm²**


CONSUMO

Cerca de 19 kg/m^2 de Repar Tix SFR para cada centímetro de espessura a ser feito (cerca de 1900 kg para cada metro cúbico).

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade.

GALERIA DE FOTOS



Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **15-07-2022**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
<https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda>
Total de páginas deste documento: 4

CONTEÚDOS ADICIONAIS



AVISOS E PRECAUÇÕES

Adotar os procedimentos necessários de cura e maturação húmida das superfícies expostas, que devem ser protegidas da chuva, irradiação solar direta, ventilação, etc. As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

