

## Sanafarbe Acabamento em mármore

Revestimento mineral transpirante de efeito de mármore



Revestimento-acabamento com espessura, espalhável com imitação de mármore, pode ser obtido na forma brilhante ou opaca, para exteriores e interiores, transpirante e hidrorrepelente, a base de cal apagada, pó de mármore micronizado e agentes específicos, inatacável por mofo, não absorvente com relação a sujidades. Disponível em várias tintas, com amplas alternativas de tonalidade, formulável por encomenda.

**CÓDIGO ADUANEIRO:** 3209 9000

**COMPONENTES:** Monocomponente

**APARÊNCIA:** Massa

**CORES DISPONÍVEIS:** Solicitar cores disponíveis

**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Balde 20 kg

### CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

A cal apagada de longa maturação, empregada como ligante, confere notáveis propriedades transpirantes, antisséticas e antimifo. A elevada atitude ao brilho com espátula exalta, com a excelência estética, as capacidades de repelência à água e sujidade. A fórmula especial de SANAFARBE MARMORINO FINITURA, a base de cal apagada de longa maturação, pó de mármore micronizado, pigmentos naturais e agentes minerais, confere uma ótima capacidade de transpiração ao revestimento, uma notável capacidade antimifo e antibactérica.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

Revestimento final decorativo, com efeito de mármore, para a construção de revestimentos finos, protetivos e decorativos, nas intervenções de bioconstruções, nas novas construções e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

### SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos - Pinturas e rebocos

### PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

As superfícies de aplicação devem estar limpas, sem sujidade, partes friáveis e incoerentes, poeiras etc., convenientemente saturadas com água até atingir a condição de "saturada com superfície seca".



## MODO DE USO

SANAFARBE "MARMORINO" é pronto ao uso, sob forma de pasta tixotrópica e deve ser aplicado com desempenadeira inox, em duas ou três passadas, em função do grau de cobertura desejado. A última demão deverá ser espalhada cuidadosamente com espátula ou desempenadeira inox, no momento em que o produto começa a secar. SANAFARBE "MARMORINO" pode ser aplicado em superfícies internas e externas. No caso de rebocos de cimento ou cal, assim como pinturas a cal pré-existentes, desde que compactas e não esfreladas, a aplicação pode ser feita diretamente. Eventuais pinturas de tipo orgânico (laváveis, a solvente, etc.) devem ser removidas. Na presença de superfícies ásperas e/ou não homogêneas é necessário primeiramente homogeneizar mediante aplicação de SANAFARBE MARMORINO FONDO.

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Espátula

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

 Aplicar em duas demãos  
 Peso específico: 1.48 kg/dm<sup>3</sup>

 Conservação: 12 meses  
 Temperatura de uso: +8 / +30 °C

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a 20°C  
Endurecimento completo a 20°C **12 - 24 h**

a 20°C  
Endurecimento ao toque a 20°C **4 h**

## CONSUMO

Cerca 0,6 kg de SANAFARBE MARMORINO FINITURA para cada metro quadrado de superfície a ser revestida.

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade.



## CONTEÚDOS ADICIONAIS



## AVISOS E PRECAUÇÕES

Evitar a prolongada exposição direta ao vento e à luz solar das superfícies frescas. As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

