

# Sanafarbe I

Reboco fino decorativo, saneante, transpirante, de cal apagada



Reboco fino natural, protetivo, decorativo, transpirante, pigmentado, atóxico, antimoho natural, a base de cal apagada maturado e farinhas de mármore botticino (pó de mármore). Fórmula preparada segundo as receitas tradicionais para emprego nas intervenções de bioconstrução e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

**CÓDIGO ADUANEIRO:** 3214 9000

**COMPONENTES:** Monocomponente

**APARÊNCIA:** Massa

**CORES DISPONÍVEIS:** Branco / Azichem - grassello di calce

**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Balde 5 kg - Balde 25 kg

## CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS



## CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Produto a base de cal apagada e pigmentos naturais. SANAFARBE fino apresenta uma elevada capacidade de transpiração, uma notável atitude antimoho e antibacterica. Não apresenta solventes, diluentes, substâncias nocivas em geral.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Execução de rebocos finos de acabamento, protetivos e decorativos para paredes internas e externas, nas intervenções de bioconstrução e na restauração de edifícios históricos e monumentos.

## SUPORTES PERMITIDOS

Rebocos e argamassas de cal e cal-cimento

## PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Os suportes de aplicação devem estar sem sujidades, poeira, partes incoerentes, etc.; pinturas pré-existentes (laváveis, orgânicas, a solvente etc.) deverão ser removidas.



## MODO DE USO

Espalhar Sanafarbe I, em duas demãos: a primeira, de simples deposição, com desempenadeira de aço, a segunda para estender e dar acabamento, com desempenadeira de espuma. A aplicação da segunda demão deverá ser efetuada quando a primeira demão começar a secar, em uma das duas condições sugeridas: com desempenadeira seca, para superfícies uniformes, com desempenadeira humedecida, para superfícies antigas. SANAFARBE-I é seco ao tato depois de 4 horas, pode ser reaplicado após 2-5 horas, enquanto ficará definitivamente seco após 16-32 horas.

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO


Colher de pedreiro - Colher de pedreiro de esponja - Espátula


## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

 Conservação: 12 meses

 Peso específico: 1.77 kg/dm<sup>3</sup>

 Temperatura de uso: +8 / +30 °C

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

UNI EN ISO 7783-2  
Coeficiente de permeabilidade **17 μ**

10' a 150°C  
Resíduo seco **72 %**

pH **13**

## CONSUMO

Consumos indicativos de acordo com as diversas granulometrias de Sanafarbe I disponíveis: tamanho 1 mm: cerca de 1,25 -1,40 kg/m<sup>2</sup>; tamanho 1,2 mm: cerca de 1,40 -1,55 kg/m<sup>2</sup>; tamanho 2 mm: cerca de 1,85 -2,15 kg/m<sup>2</sup>; tamanho 2,2 mm: cerca de 2,00 -2,30 kg/m<sup>2</sup>. Os rendimentos indicados se referem a suportes lisos e são apenas indicativos. Os consumos efetivos devem ser identificados com um teste prático congruente.

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.



## GALERIA DE FOTOS



## CONTEÚDOS ADICIONAIS



## AVISOS E PRECAUÇÕES

Em função das condições de temperatura no ato da aplicação e durante as fases de secagem as cores podem sofrer ligeiras variações cromáticas.

Evitar a prolongada exposição direta ao vento e à luz solar das superfícies frescas. As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

