Sanafire Resistant

CÓDIGO ADUANEIRO: 3824 5090
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Pó
CORES DISPONÍVEIS: Cinza
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS

CE T2
EN 998-1

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Paredes mistas - Paredes com tijolos furados - Paredes de pedra - Tijolos

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Espátula - Máquina de rebocar

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **26-04-2025**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 2

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Adesão ao suporte: > 0.3 MPa
- Diâmetro máximo agregado: 2 mm
- Espessura mínima recomendada: 5 mm
- Pot-life: 60 min
- Temperatura de uso: +5 / +35 °C
- Conservação: 12 meses
- Espessura máxima recomendada: 20 mm
- Misturar com água: 35 - 38 %
- Resistentes aos raios UV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN 998/1
Resistência à compressão aos 28 dias **CS II**

UNI EN 1015-19
Permeabilidade ao vapor de água **< 11 µ**

EN 998/1
Absorção capilar **W0**

EN 1745
Condutividade térmica **< 0.2 W/mK**

EN 1015-12 modo di rottura FP
Adesão ao suporte **A**

pH **12.5**

EN 196/1
Resistência à flexão aos 28 dias **1 MPa**

Densidade **980 kg/m³**

UNI EN 1015-17
Conteúdo de cloretos **0.01 %**

EN 13501-1
Reação ao fogo **A1**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar em local coberto e protegido.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.