Sanatex

CÓDIGO ADUANEIRO: 5905 0070 50
COMPONENTES: Monocomponente
APARÊNCIA: Rolo
CORES DISPONÍVEIS: Branco
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Rolo 7.125 m²

CERTIFICAÇÕES OBTIDAS E NORMAS

CE
EN 13984:2013

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Pré-fabricados - Tijolos - Paredes mistas - Paredes com tijolos furados - Paredes de pedra - Rebocos e argamassas de cal e cal-cimento

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Aplicação manual

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Comprimento: 7.5 m
- Grossura: 5 mm
- Peso específico: 140 kg/m³
- Conservação ilimitada
- Largura: 95 cm
- Resistentes aos raios UV

Produzido e distribuído por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Atualização de **21-04-2025**
Condições de venda e avisos legais disponíveis em
https://www.azichem.com/condicoes-gerais-de-venda
Total de páginas deste documento: 3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN 12667
Condutividade térmica **0.031 W/mK**

DIN 53931
Proteção contra fungos, incubação de duas semanas a 28°C **No fungal growth**

UNI EN ISO 1931
Transmissão de vapor de água T=23°C - U.R. 50 (Sd) **0.27 m**

UNI EN 1296
Transmissão de vapor de água após envelhecimento artificial T23°C _ U.R. 50 (Sd) **0.32 m**

UNI EN 12311-2
Resistência à tração longitudinal e transversal **> 2 N/mm²**

UNI EN 12310-1
Resistência ao rasgo longitudinal e transversal **200 N**

EN 13501
Reação ao fogo **Euroclasse E**

DIN 53931
Proteção contra fungos, 28 dias de incubação a 25°C **No fungal growth**

UNI EN ISO 1931
Transmissão de vapor de água T=23°C - U.R. 50 (μ) **57**

UNI EN 1296
Transmissão de vapor de água após envelhecimento artificial T23°C _ U.R. 50 (μ) **74**

ETAG 004
Resistência a lágrimas **0.3 MPa**

UNI EN 1847
Resistência à tração longitudinal e transversal após envelhecimento artificial **> 2 N/mm²**

UNI EN 12114:2001 T=29°C - U.R. 40%
Tensão do ar **0.16 m³/(m²·h·50Pa)**

T=23°C - U.R. 50%
Massa por unidade de área **700 g/m²**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Evitar o contacto do produto com ácidos ou acidogéneos. Armazenar em local coberto e protegido.

GALERIA DE FOTOS

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.
Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.
É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.
É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.