

Syntech Crack EP



CÓDIGO ADUANEIRO:

COMPONENTES: Bicomponente

APARÊNCIA: Líquido + Líquido

CORES DISPONÍVEIS: Transparente / Neutro

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 2 kg [A] - Lata 1 kg [B] - Kit: 1 Lata 2 kg [A] + 1 Lata 1 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Calcestruzzo armado




MÉTODOS DE APLICAÇÃO




Aplicação manual - Vazamento

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Diluyente para resinas

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

-  Conservação: 12 meses
-  Produto de configuração rápida
-  Temperatura de uso: +15 / +35 °C

-  Peso específico: 1.05 ± 0.05 kg/l
-  Resistentes aos raios UV
-  Utilizar usando luvas protetoras



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Brookfield ASTM D 2196
Viscosidade **500 ± 100 mPas**

SHORE D ISO 7619-1
Dureza **70**

Resíduo seco **99.5 ± 0.5 %**

EN 13813
Resistência à corrosão **SR**

EN 13892-8
Ligação de aderência **Classe B2**

EN 13501-1
Reação ao fogo **Classe F**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +10°C e +30°C.

GALERIA DE FOTOS



AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

