

Syntech Epox Level



CÓDIGO ADUANEIRO: 3907 3000
COMPONENTES: Bicomponente
APARÊNCIA: Líquido denso + Líquido denso
CORES DISPONÍVEIS: RAL classic
EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 10 kg [A] - Lata 2.3 kg [B] - Kit: 1 Lata 10 kg [A] + 1 Lata 2.3 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Betonilhas de substrato - Revestimentos de resina

MÉTODOS DE APLICAÇÃO


Vazamento - Rolo


LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Syntech Diluente Epoxy

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

 Conservação: 12 meses

 Utilizar usando luvas protetoras

 Temperatura de uso: +10 / +35 °C

 Utilizar usando óculos protetores

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN 12188

Adesão por tração direta em aço $\geq 14 \text{ N/mm}^2$

EN ISO 2813

Brilho > **90 Gloss 60°**

EN ISO 6272-1 Class IR4

Resistência ao impacto >**4 Nm**

Temperatura de exercício **-20 / + 90 °C**

Sem poeira a 20°C **2 - 3 h**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

EN 13892-4

Adesão por tração direta $\geq 4.5 \text{ N/mm}^2$

BCA EN 13892-4 CLASS AR 0,5

Resistência ao desgaste **10 μm**

EN 13501-1

Reação ao fogo **Class F**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosidade **3.500 \pm 1000 mPas**

Endurecimento ao toque a 20°C **8 h**

Dir.2004/42/CE

< **500 g/l**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Proteger da humidade.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

