

# Syntech Microfloor



**CÓDIGO ADUANEIRO:**  
**COMPONENTES:** Monocomponente  
**APARÊNCIA:** Massa  
**CORES DISPONÍVEIS:** Cinza  
**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Lata 20 kg - Lata 10 kg

## SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Azulejos e pisos - Betonilhas de substrato




## MÉTODOS DE APLICAÇÃO




Espátula

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

-  Conservação: 12 meses
-  Resistentes aos raios UV
-  Temperatura de uso: + 10 / + 30 °C

-  Peso específico: 1.65 ± 0.05 kg/l
-  Sem solventes
-  Utilizar usando luvas protetoras



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*Brookfield*

Viscosidade **135.000 ± 20.000 mPas**

*Shore A*

Dureza **80**

Endurecimento ao toque a 20°C ~ **2 h**

Temperatura de exercício - **30 / + 90 °C**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico. Armazenar o produto a uma temperatura entre +10°C e +30°C.

## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

