

# Syntech Pavicrom Mono



**CÓDIGO ADUANEIRO:** 3907 3000  
**COMPONENTES:** Monocomponente  
**APARÊNCIA:** Líquido denso  
**CORES DISPONÍVEIS:** Azichem - acrílico  
**EMBALAGENS E DIMENSÕES:** Lata 1 kg - Lata 2.5 kg - Lata 5 kg

## SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Madeira - Azulejos e pisos - aço - Revestimentos de resina




## MÉTODOS DE APLICAÇÃO




Rolo - Pulverização

## LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Água

## CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

-  Conservação: 12 meses
-  Resistentes aos raios UV
-  Temperatura de uso: +5 / +35 °C

-  Peso específico: 1.1 kg/l
-  Sem solventes
-  Utilizar usando luvas protetoras



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*EN ISO 7783-1*

Permeabilidade ao vapor de água **Sd < 5 m**

Sem poeira a 20°C **1 h**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

*Persoz EN ISO 1522*

Dureza **210 ± 20 s**

Endurecimento ao toque a 20°C **6 h**

*EN 1062-3*

Absorção capilar **w < 0.1**

*Brookfield ASTM D 2196*

Viscosidade **3.000 ± 1.000 cP**

*EN ISO 5470-1*

Resistência à abrasão Taber expressa como perda de peso em gramas (roda H22 - 1000 g - 1000 rpm) **250 mg**

Resistente aos agentes químicos

*EN ISO 6272-1*

Resistência ao impacto **Classe I: > 4 Nm**

*EN 1062-6*

Permeabilidade ao CO2 **Sd > 50 m**

*EN ISO 2813*

Brilho **< 60 Gloss 60°**

*EN 1542*

Adesão por tração direta **≥ 0.8 MPa**

## ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

## AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

