

Syntech Pavicrom Pool



CÓDIGO ADUANEIRO: 3907 3000

COMPONENTES: Bicomponente

APARÊNCIA: Líquido + Líquido

CORES DISPONÍVEIS: Solicitar cores disponíveis

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 3.3 kg [A] - Lata 6.7 kg [A] - Lata 3.3 kg [B] - Lata 1.7 kg [B]

- Kit: 1 Lata 3.3 kg [A] + 1 Lata 1.7 kg [B] - Kit: 1 Lata 6.7 kg [A] + 1 Lata 3.3 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - aço - Revestimentos de resina

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Rolo - Pulverização

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Syntech Diluente Poliuretânico

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Pot-life: 2 h
- Resistentes aos raios UV
- Utilizar usando luvas protetoras
- Peso específico: 1.15 kg/l
- Relação de mistura: 100:50 _
- Temperatura de uso: +10 / +30 °C



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistente aos agentes químicos

EN ISO 2813

Brilho \geq **80 Gloss**

EN 1062-6

Permeabilidade ao CO₂ **Sd > 50 m**

EN 1062-3

Absorção capilar **w < 0.1**

EN ISO 178

Alongamento de ruptura longitudinal **10 %**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

Intervalo de sobreaplicação a 20°C **12-72 h**

Endurecimento ao toque a 20°C **4-6 h**

Persoz EN ISO 1522

Dureza **220 s**

EN ISO 2431

Viscosidade **40-100 s**

EN 1542

Adesão por tração direta \geq **2 MPa**

EN ISO 7783-1

Permeabilidade ao vapor de água **Sd > 50 m**

EN ISO 6272-1

Resistência ao impacto **Classe I: > 4 Nm**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Armazenar o produto a uma temperatura entre +10°C e +30°C.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

