

Syntech Pavicrom SBV



CÓDIGO ADUANEIRO:

COMPONENTES: Bicomponente

APARÊNCIA: Líquido denso + Líquido denso

CORES DISPONÍVEIS: RAL classic

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Balde 2.5 kg [A] - Balde 5 kg [A] - Balde 3 kg [B] - Balde 6 kg [B]

- Kit: 1 Balde 2.5 kg [A] + 1 Balde 3 kg [B] - Kit: 1 Balde 5 kg [A] + 1 Balde 6 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Pré-fabricados - Betonilhas de substrato


MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Rolo - Pulverização - Pincel

LIMPEZA DE FERRAMENTAS


Água

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS


 Aplicar em duas demãos


 Peso específico: 1.33 kg/l

A:B Relação de mistura: 1:1.2 _

 Utilizar usando luvas protetoras

 Conservação: 12 meses

 Pot-life: 60 min

 Sem solventes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

< **140 g/cm³**

EN 1062-3

Absorção capilar < **0.1**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosidade **150.000 ± 5000 mPas**

EN 1542

Adesão por tração direta **≥ 2.0 N/mm²**

Resistente aos agentes químicos

Intervalo de sobreaplicação a 20°C **24-48 h**

Endurecimento ao toque a 20°C **6 h**

EN 1062-6

Permeabilidade ao CO2 **Sd > 50 m**

EN ISO 7783-1

Permeabilidade ao vapor de água **Sd < 5 m**

Taber EN ISO 5470-1

Resistência à abrasão > **3000 mg**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta.

GALERIA DE FOTOS



AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com.

É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

