

Syntech Primer Eposol



CÓDIGO ADUANEIRO:

COMPONENTES: Bicomponente

APARÊNCIA: Líquido + Líquido

CORES DISPONÍVEIS: Cinza

EMBALAGENS E DIMENSÕES: Lata 4.3 kg [A] - Lata 8.6 kg [A] - Lata 0.7 kg [B] - Lata 1.4 kg [B]

- Kit: 1 Lata 4.3 kg [A] + 1 Lata 0.7 kg [B] - Kit: 1 Lata 8.6 kg [A] + 1 Lata 1.4 kg [B]

SUPORTES PERMITIDOS

Betão - Superfícies metálicas - Azulejos e pisos - aço - Revestimentos de resina

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Nebulização airless a baixa pressão - Pincel - Rolo

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Syntech Diluente Epoxy

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS

- Conservação: 12 meses
- Temperatura de uso: +8°C / +30°C °C
- Utilizar usando luvas protetoras
- Utilizar usando óculos protetores



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sem poeira a 20°C **4 h**

Persoz EN ISO 1522

Dureza **195 s**

EN ISO 2409

Adesão ao suporte **Livello 0**

Brookfield EN ISO 2555

Viscosidade **2900 cP**

Endurecimento completo a 20°C **7 dia**

a +20°C e 65% di U.R.

Endurecimento ao toque a 20°C **5-6 h**

in peso

Resíduo seco **72 %**

Temperatura de exercício **-20/+70 °C**

ASTM D 4541

Adesão ao concreto (tração direta) **> 3.5 MPa**

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reológico Proteger da humidade. Armazenar o produto a uma temperatura entre +5°C e +35°C.

AVISOS E PRECAUÇÕES

As informações de carácter geral, bem como as indicações e as recomendações sobre a utilização deste produto referidas nesta ficha técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento científico e das melhores práticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado e, como tal, podem diferir em função das condições efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl não assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilização indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos à sua qualidade, incluindo armazenamento inadequado.

É da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequação à utilização prevista.

As características técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica são periodicamente actualizadas. Para uma consulta em tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisão está mencionada no espaço ao lado. Esta edição anula e substitui as anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades físicas e químicas, dos efeitos toxicológicos e das advertências de perigo, bem como consultar outras informações relacionadas com o transporte, o manuseamento, a armazenagem e a eliminação em segurança, mencionadas na Ficha de Dados de Segurança mais recente. Para mais informações, aceda ao site: www.azichem.com. É proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.

